



## INFO

**Coeck Blokkenlijm is een industrieel vervaardigde, gedroogde en homogene lijm mortel op basis van wit cement, wit zand, vul- en toeslagstoffen.** De blokkenlijm is geschikt voor blokken uit cellenbeton en kalkzandsteen en is drager van het CE label en conform de norm EN 998-2:2016.

## KARAKTERISTIEKEN

- Beoogd gebruik: *Lijmmortel voor cellenbeton en kalkzandsteen, te gebruiken voor muren, kolommen en scheidingswanden voor binnen en buiten*
- Brandgedrag: *A1*
- Druksterkte: *M10*
- Duurzaamheid: *Conform*
- Kleur: *Wit*

## TOEPASSING

Coeck Blokkenlijm is als voorgemengde, droge minerale mortel geschikt als dunbed lijm mortel voor cellenbeton- of kalkzandsteenblokken voor binnen- en buitentoepassingen evenals voor de afwerking van cellenbetonblokken met een maximale dikte van 10 mm.

## VOORBEREIDING

De ondergrond moet vorstvrij, proper, zuiver en vetvrij te zijn. Zeer poreuze blokken dienen vooraf licht bevochtigd te worden, zonder te verzadigen.

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond mogen niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 35 °C.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor 25 kg droge blokkenlijm is ca 6 liter water nodig. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de mengkuip. Voeg hieraan de droge lijm mortel toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een goed verwerkbaar specie. Meng bij voorkeur met een mechanische menger gedurende minstens 3 minuten, tot een homogene klontervrije specie ontstaat.

## VERWERKING

- De aangemaakte blokkenlijm dient binnen de 2 à 4 uren verwerkt te worden en mag niet meer vermengd worden eens de binding is ingetreden.
- De blokkenlijm met een dikte van 2 tot 3 mm over de volledige breedte van de blok aanbrengen met de dunbed techniek met een truweel, lijm kam of specifiek gereedschap.
- De blokken plaatsen en afstellen met een rubberen hamer.
- De overtollige blokkenlijm afschrappen en verwijderen binnen de 10 minuten na aanbrengen.

VOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR HET VEILIGHEIDSMFORMATIEBLAD, VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG OF VIA DE WEBSITE: WWW.COECK.BE

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

#### VERBRUIK

25 kg lijm mortel geeft ca 17 liter aangemaakte specie en is voldoende voor  $\pm 1 \text{ m}^3$  blokken.

- Blok 600x250x50 cm met 3 mm voeg:  $\pm 1,3 \text{ kg/m}^2$
- Blok 600x250x70 cm met 3 mm voeg:  $\pm 1,8 \text{ kg/m}^2$
- Blok 600x250x100 cm met 3 mm voeg:  $\pm 2,6 \text{ kg/m}^2$

Dosering per zak van 25 kg:

- Water:  $\pm 6 \text{ l}$
- Volume mortelijm:  $\pm 17 \text{ l}$

#### OPSLAG

Indien droog en in de originele verpakking ongeopend bewaard, blijft de kwaliteit van het materiaal behouden gedurende 12 maanden, vanaf de productiedatum.

VOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR HET VEILIGHEIDSMATERIALEBLAD, VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG OF VIA DE WEBSITE: [WWW.COECK.BE](http://WWW.COECK.BE)

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.