



#### INFO

Le plâtre de ciment Coeck P01 est un mélange homogène séché fabriqué industriellement à base de ciment de haut fourneau, de charges et d'additifs. Le plâtre de ciment est porteur du label CE et est conforme à la norme EN 998-1 2016. L'enduit est de couleur grise.

#### CARACTÉRISTIQUES

• Usage prévu	GP (mortier d'enduit à base de ciment pour l'extérieur et l'intérieur d'usage courant)
• Réaction au feu	A1
• Résistance à la compression	CS II
• Absorption d'eau	$W_c 2$
• Adhérence à l'issue	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
• Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau $\mu$	$15 < \mu < 35$
• Masse volumique sec	$\pm 1450 \text{ kg/m}^3$

#### APPLICATIONS

L'enduit de ciment Coeck P01 est un mortier minéral sec prémélangé qui convient comme sous-enduit de fond pour les applications intérieures et extérieures.

- A l'intérieur : convient pour le crépissage des murs secs dans les caves, les salles de bains, les cuisines et les buanderies, garages et comme support pour les carreaux de céramique.
- A l'extérieur : l'enduit est particulièrement approprié comme sous-enduit pour les supports verticaux tels que les enduits décoratifs ou les peintures minérales.

L'enduit de ciment ne doit pas être appliqué sur des structures de maçonnerie dont la résistance est inférieure à celle de l'enduit de ciment, comme le béton cellulaire ou la brique légère. Pour les systèmes de plâtre multicouches, chaque couche suivante doit être moins résistante ou plus fine.

L'enduit cimenté P01 de Coeck ne convient pas aux supports humides ni au collage de plinthes extérieures, de réservoirs d'eau, de puits, de piscines, c'est-à-dire aux endroits où il y a une pression d'eau.

#### PRÉPARATION

Le support doit être exempt de gel, propre et dégraissé. Les surfaces non absorbantes doivent être traitées avec un primer approprié. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 5°C ni supérieure à 30°C.

#### MODE D'EMPLOI

Environ 3,7 litres d'eau sont nécessaires pour 25 kg de mortier de ciment sec. Mettez d'abord 75% de la quantité totale d'eau dans le récipient de mélange. Ajoutez le mortier de ciment sec. Tout en mélangeant, ajoutez le reste de l'eau jusqu'à ce que le mortier soit prêt à être travaillé. Mélanger, de préférence avec un mélangeur mécanique, pendant au moins 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.

POUR LES CONSEILS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE SITE INTERNET: [WWW.COECK.BE](http://WWW.COECK.BE)

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.

## MISE EN OEUVRE

Le plâtre de ciment préparé doit être utilisé dans les 2 à 3 heures et ne doit pas être mélangé à nouveau après la prise. Appliquez l'enduit de ciment sur une épaisseur minimale de 10 mm et maximale de 20 mm. Après la prise du mortier, humidifiez, poncez et lissez la surface. Le temps de séchage est de 1 à 2 jours, selon le support et la température ambiante. Le durcissement est atteint après 28 jours.

## CONSOMMATION

25 kg de mortier ciment Coeck donnent environ 17 litres de mortier préparé. Environ 15 kg par m<sup>2</sup> pour une épaisseur de couche de 10mm.

Pour un sac de 25kg :

- Eau  $\pm 3,7L$
- Volume  $\pm 17L$

## STOCKAGE

Quand stocké au sec et non ouvert dans l'emballage d'origine, la qualité du produit est conservée jusqu'à 12 mois à compter de la date de production.

POUR LES CONSEILS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE SITE INTERNET: [WWW.COECK.BE](http://WWW.COECK.BE)

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.