

VARDİYA :

Tarih	07.10.2019
Madde	Yer karosu
Kısım	Ürün geliştirme Müdürlüğü

Yapılan TEST

Lab.kayıt No : 2650

Ebat : 45*45

Fabrika : KB

Üretim kontrol

DIN 51130 - RAMP kayma testi

Şablon	Üretim Tarihi	Deneme kodu	Kayma derecesi	Sonuç
51	29/04/2017	Namur Antracit	7,2°	R-9
49	30/04/2017	Namur Gri	11,0°	R-10
51	25/10/2018	Namur Krem	6,0°	R-9

Yağlı kayma sınıfı kategorisi

6° ile 10° arası	R-9
10° ile 19° arası	R-10
19° ile 27° arası	R-11
27° ile 35° arası	R-12
35° üzeri	R-13

Kontrolü Yapan

Onay