

ZICHT- BETONBLOK GRIJS

Een egale lichtgrijze zichtbetonblok voor binnenmetselwerk die alle gunstige eigenschappen van beton combineert. Samengesteld uit zuiver, natuurlijke grondstoffen. Vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsprincipes. Voor creatieve mogelijkheden met de stevigheid van beton. De moderne doseringstechnologie en de grote maatvastheid maakt afwerking van zichtbetonblokken overbodig.

SAMENSTELLING

- + Geselecteerde steenslagsoorten
- + Natuurlijke aggregaten
- + Cement

UITZICHT

- + Lichtgrijze tint
- + Egaal van kleur
- + Vlakke afwerking

TOEPASSING

- + De zichtbetonblokken zijn geschikt voor alle enkelvoudig of tweezijdig dragend- en niet dragend zicht metselwerk.
- + Alleen geschikt voor blijvend zichtbaar binnenmetselwerk



KWALITEITSNORMEN

- + Benor gekeurd (BENOR 10)
- + Belgische norm PTV 21-001
- + Europese norm NBN EN 771-3
- + Dagelijkse interne industriële controle

AANDACHT VOOR HET MILIEU

- + Lange levensduur
- + Energiezuinige productie
- + Recycleerbaar
- + Verpakking op herbruikbare waarborgpaletten
- + Transport per schip
- + Milieumanagementsysteem ISO14001

KARAKTERISTIEKEN

- + Soort betonblokken:
Klasse B2
- + Categorie I:
(garantie druksterkte > 95%)
- + Brandreactie:
Klasse A1
- + Niet vorstbestendig
- + Geen afwerking nodig

Artikel-nr.	Afmetingen [cm]	Hol/vol	Vorm*	Gewicht [kg]	Kwaliteits-categorie	f_b	$f_{m(50/95)}$	REI	Stuks/m ² **	Stuks/m ³ **	Stuks/pallet	Luchtgeluidsverzwak-kingsindex R_w [dB]
212172	19x9x9	vol****)	groep 1	2,8	10/1,9	10	10,20	60	50	555	520	-
212368	29x9x19	vol	groep 1	10,2	15/2,2	15	11,23	60	16,5	185	156	-
212362	39x9x19	vol	groep 1	12,2	15/2,2	15	11,23	60	12,5	139	117	-
212370	29x14x19	hol	groep 2	10,8	8/1,6	8	6,70	90	16,5	119	128	≥ 48
212062	39x14x19	hol	groep 2	14	8/1,4	8	6,45	90	12,5	89	96	48
212372	29x19x19	hol	groep 2	13	8/1,6	8	7,04	180	16,5	88	96	≥ 50
212366	39x19x19	hol	groep 2	17,6	8/1,4	8	7,02	180	12,5	66	72	50

De productie van onze zichtbetonblokken gebeurt steeds op basis van uiterst selectieve grondstoffen. Het cement dat gebruikt wordt als bindingsmiddel bij het productieproces bepaald mee de kleur en uitzicht van de zichtbetonblokken. Hoewel wij steeds hetzelfde cement gebruiken kunnen er zeer geringe kleurverschillen optreden, daarom vragen wij om voor uw project steeds vooraf enkele stalen op te vragen ter goedkeuring.

* Groep EN 1996-1-1
 ** Aantal stuks per m² of m³ met voegdikte 10mm
 **** Totaal volume van de holte < 25%

$f_{m(50/95)}$
 f_b
 REI Gemiddelde drukweerstand(sterkte) met een betrouwbaarheid van 95%
 Genormaliseerd gemiddelde drukweerstand N/mm²
 Brandwerendheid in minuten voor dragende wanden zonder bepleistering

12/03/2018